



VL0000362

Zijdeglans coating voor epoxyvloeren

Technische data

Toepassing:

De zijdeglans coating wordt aangebracht op epoxyvloeren, om deze te beschermen tegen krassen, en om de glansgraad te veranderen. De coating is zeer sterk, flexibel en bestand tegen de meeste chemicalien. De coating heeft een antislip formule.

Verwerking:

Zorg voor de juiste omstandigheden om de coating te verwerken:

- De temperatuur dient tussen 18 en 25 graden te liggen.
- De luchtvochtigheid mag maximaal 65% zijn.
- De vloer dient schoon droog en vetvrij te zijn.

Meng beide componenten in een emmer, met een mechanische mixer met laag toerental (ca 300 tpm). Gebruikt u minder dan de volle verpakkingen? Zorg dan dat u een mengverhouding van 10:1 op gewicht aanhoudt. Zorg voor een volledige vermenging, door bodem en wanden goed te schrapen.

Laat de coating even rusten, en giet deze door een fijne zeef in een schone emmer, alvorens de coating op de vloer aan te brengen.

Aanbrengen van de coating kan met een kortharige roller. Begin aan de kant waar het licht vandaan komt. Breng de coating evenwijdig aan het raam aan, in banen, en rol tegen het licht in kijkend de banen kruislings egaal uit. Door tegen het licht in naar de vloer te kijken zijn eventuele rolstrepen goed te zien en te corrigeren.

Laat de vloer na aanbrengen minimaal 12 uur uitharden alvorens deze wordt belopen. Na 24 uur kunnen objecten worden geplaatst, maar let op voor krassen. Na 5-7 dagen is de vloer volledig uitgehard en heeft zijn eindsterkte bereikt.

Zie voor meer info ook de datasheet van de fabrikant. Deze beknopte datasheet vervangt de datasheet van de fabrikant niet.

Technische data:

Materiaal:	Polyurethaan
Verwerkingstijd:	Ca. 4 uur bij 20 graden. Bij hogere temperaturen neemt de verwerkingstijd af.
Stofdroog na:	2 uur
Beloopbaar na:	12 uur
Volledige uitharding:	7 dagen

Handling en houdbaarheid:

Droog en donker opslaan. Verpakkingen steeds goed sluiten om vochtopname te vermijden. UV licht vermijden. Vorstvrij bewaren.