

Diedenweg 94
NL-6717 KV EDE
The Netherlands

Tel. +31 (0)318 640740
Fax +31 (0)318 635099
E-mail: adhesives@permacol.nl
<http://www.permacol.nl>

PERMAKIT

Hoogwaardige afdichtingkit op butylrubber basis

Productomschrijving

PERMAKIT is een 1-component, hoogwaardige afdichtingkit op basis van butylrubber met een zeer gering oplosmiddelgehalte. Na de verdamping van het oplosmiddel vormt zich een duurzaam plastische, veroudering- en weersbestendige afdichtingkit met uitstekende eigenschappen. De volledige droging is afhankelijk van de temperatuur en hoeveelheid.

Door het hoge vaste-stof-gehalte is de krimp eveneens beperkt. De kit is geschikt voor vele afdichtingfuncties maar is niet geschikt als constructielijm.

- Schone verwerking zonder gebruik van oplosmiddelen
- Hoog vaste-stof-gehalte : 85%
- Hechting op vele ondergronden
- Af te vegen
- Duurzaam plastisch
- Droogt niet uit
- Voor zowel professioneel als ook voor dhz-gebruik
- Standvast (druipt niet af)
- Voorkomt contactcorrosie (tussen verschillende metalen)
- Trillingsdempend

Technische gegevens

Basis	: butyl-rubber
Kleur	: grijs, zwart
Vorm	: kit, pasta
Soortelijk gewicht	: ca. 1,37g/cm ³
Vaste-stof-gehalte	: ca. 85%
Standvastheid	: goed
Gebruikstemperatuur	: -30°C - + 80°C (100°C 1 uur)

Toepassing

- Caravanbouw en reparatie
- Afdichting tussen plaatdelen, metaaloverlappingsen enz.
- Separatielaag ter voorkoming van contactcorrosie
- Afdichting van in rubber geplaatste ruiten
- Afdichting tussen wand en geschroefde aluminium/metalen raamwerk
- Afdichting onder geschroefde delen zoals sierlijsten e.d.

Voorbehandeling

De delen dienen droog, schoon, olie- en vetvrij te zijn.

Geringe sporen van vocht, olie en vet kunnen door de kit worden geabsorbeerd

Verwerking

PERMAKIT wordt verwerkt met een handkit- of luchtdrukpistool voor kokers.

Het product wordt tussen de te monteren delen of op een van de delen aangebracht, daarna worden de delen samengevoegd.

Bij montage van delen past de kit zich moeiteloos aan ook tijdens het aandraaien van schroeven aan.

Overtollig droog materiaal kan eenvoudig schoon worden afgeveegd.

Bij zeer veel overtollig restmateriaal zal de droging langer duren.

Nog vers en niet gedroogd materiaal trekt draden en bemoeilijkt het verwijderen/afvegen.

Hierbij is het mogelijk om het overtollige materiaal met een spatel te verwijderen zodat de achterblijvende restfilm sneller kan drogen.

Opslag

Vorstgevoelig : nee

Opslagtemperatuur : 15°C – 25°C

Opslagtijd : in gesloten verpakking 12 maanden

Verpakking

Koker 310 ml

Wettelijke aansprakelijkheid

Producten en services geleverd door Permacol (leverancier) zijn onderworpen aan de Algemene Leveringsvoorwaarden, die ten grondslag liggen aan alle verkoopovereenkomsten, die op de achterkant van facturen zijn afgedrukt en/of op aanvraag worden toegestuurd. Hoewel informatie, aanbevelingen of advisering in goed vertrouwen worden gegeven, geeft de leverancier geen waarborg of garantie, opzettelijk of stilzwijgend, (I) voor resultaten onder toepassingsomstandigheden bij de eindgebruiker, of (II) effect of veiligheid van de door leverancier geleverde producten, service, aanbeveling of advisering. Niets uit dit of enig ander document verandert, varieert, vervangt of kan gelden als afstandsverklaring van de Algemene Leveringsvoorwaarden van de leverancier.

Iedere gebruiker draagt de volledige verantwoording voor de beslissing betreffende geschiktheid van product, service, aanbeveling of advies van de leverancier voor eigen toepassingen. Iedere gebruiker moet tests en analyses vaststellen en uitvoeren om ervoor zorg te dragen dat het eindproduct veilig en geschikt is voor toepassing door de eindgebruiker. Omdat daadwerkelijke toepassing door leverancier niet te controleren is, is het gebruik uitsluitend ter verantwoording van de gebruiker, leverancier kan niet verantwoordelijk worden gemaakt voor een geleden verlies door oneigenlijk of foutief gebruik van het product. Bovendien is geen uitspraak over mogelijk of veronderstelt gebruik van materiaal, product, service of ontwerp bedoelt of kan als garantie voor licentie onder patent of intellectueel auteursrecht van leverancier, dochtermaatschappij of aangesloten bedrijven, of als aanbeveling voor gebruik van gelijke materialen, producten, service of ontwerp voor schending van een patent of intellectueel auteursrecht beoordeelt worden.