



Gebruiksaanwijzing RANEX RUSTBUSTER

VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN

1. Vernietigen en verwijderen van (zware) roest tot in de kern
2. Verwijderen van oppervlakte roest, vliegroeest en roeststrepen
3. Verwijderen van roest en aanslag op RVS, chroom, koper, polyester (gelcoat)
4. Verwijderen van kalkaanslag

ONDERGRONDCONDITIES

1. Verwijder eerst olie, vet, chemicaliën, verwijder ook loszittende verf en losse roestdelen
2. Bij oude en gefosfordeerde roest is het nuttig om het oppervlak open te maken met een grove schuurpapier of een staalborstel
3. Het te behandelen oppervlak moet droog zijn

TOEPASSING: Verwijderen van ROEST

1. Verwijder eerst olie, vet, loszittende verf en losse roestdelen
2. Ranex Rustbuster aanbrengen op de roest met een kwast
3. Droogtijd 24 uur
4. Het oppervlak is na 24 uur drogen geschikt om geconserveerd te worden met uw eigen verfsysteem (1- of 2-componenten).

- Het behandelde oppervlak is tenminste 6 weken beschermd tegen opnieuw roesten
- Verwijder overtollige Ranex Rustbuster op het omliggende materiaal (lak of metaal) met een vochtige doek
- Mocht het oppervlak tijdens het droogproces vochtig worden, dan wordt het residu van het roest-oplos proces zichtbaar. Deze zichtbare witte stof (ijzerfosfaat) is verder niet van invloed op de kwaliteit van het roest oplossen

-note: *Ranex Rustbuster geeft een tijdelijke bescherming aan het behandelde oppervlak, maar kan niet voorkomen dat niet geconserveerde oppervlakken opnieuw gaan roesten.*

Verwijderen van ROESTSLIJPSEL, VLEGROEST EN ROESTVLEKKEN

1. Ranex Rustbuster aanbrengen op het met roest geïnfecteerde oppervlak
2. Zodra de vliegroeest en roestvlekken opgelost zijn, het oppervlak naspoelen met water.
3. Het oppervlak is na het spoelen geschikt om geconserveerd te worden met uw verfsysteem.

Verwijderen van ROEST EN AANSLAG op rvs, chroom, koper, polyester (gelcoat)

1. Ranex Rustbuster aanbrengen
2. De vloeistof bij gebruik op rvs, chroom, koper en polyester **niet** laten indrogen
3. Nadat de roest en aanslag verdwenen is, het oppervlak afspoelen met water of afnemen met een vochtige doek

Verwijderen van KALKAANSLAG

1. Ranex aanbrengen en een paar minuten in laten werken
2. De vloeistof niet laten indrogen
3. Het oppervlak afnemen met een vochtige doek of naspoelen met water

Ranex Rustbuster heeft geen nadelig effect op coating, lak, polyester en rubber. Echter, de vloeistof **niet** op laten drogen op coating, lak, polyester en rubber, maar afnemen met een vochtige doek of naspoelen met water, zodra de roest of kalk is opgelost. Het restproduct van het roest-oplosproces is een inactief ijzerfosfaat

* Belangrijk: contact vermijden met de aluminium, droog beton, antifouling, natuursteen, marmer & geanodiseerd en gegalvaniseerde oppervlakken en plastics.

* Geleverde en gelakte oppervlakken eerst testen op kleurvastheid, er kan verkleuring ontstaan.

VERPAKKINGEN: verkrijgbaar in 0.25 EN 0.5 LITER EN 1, 4 EN 20 LITER

EERSTE HULP

· Gevarenaanduidingen

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

EUH071 Bijtend voor luchtwegen

· Veiligheidsaanbevelingen

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen ver-

Gebruiksaanwijzing 2018

wijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P405 Achter slot bewaren.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Telefoonnummer bij noodgevallen:

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: +31 (0) 30 2748888

DISCLAIMER

De prestaties van dit product zijn afhankelijk van de juiste voorbereiding, aanbrengen op een gezonde ondergrond en aandacht aan de instructies op het etiket. De grote verscheidenheid in oppervlakcondities maakt het onmogelijk voor het bedrijf aansprakelijkheid te nemen voor schade, gevolgschade of anderszins schade voortvloeiend uit het gebruik van dit product. Indien het product in gebreke blijft, wanneer het product niet voldoet aan de verwachting, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van alleen het product. Wij behouden ons het recht voor de specificaties en toepassing technieken te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Voor verder advies kunt u contact opnemen met Ranex Rustbuster.

Telefoonnummer: +31 (0)655308639 / +31 (0)643790212

Website: www.ranexrustbuster.com

Produktinformatie VOF Handelsonderneming Weerstand - mei 2018