



West System Wood Rot Repair Kit

Oplosmiddelvrije injecteer-epoxyhars. Door het ontbreken van oplosmiddel en de lage viscositeit kan deze speciale epoxyhars dieper penetreren dan overige injecteerharsen en heeft daarmee ook een betere vochtweerstand. Wood Rot consolideert de conditie van de aangetaste (houten) ondergrond.

Droogtijd bij 21°C. : Uitharding tot vaste stof tussen 9 -12 uur.

Ideale verwerkingstemperatuur met maximale penetratie is tussen 18°C. – 22°C.

Niet verwerken onder 10°C. of boven 25°C.

Wood Rot is speciaal ontwikkeld voor reparaties op aangetast hout. De epoxyhars is minder geschikt voor structurele verlijmingen die zwaar belast worden en/of reparaties onder de waterlijn.

West System 690-36 Wood Rot 360ml. Advies verkoopprijs € 30,99 excl. btw.





Voorbehandeling: Aangetaste houtvezels en loszittende houtrot zoveel mogelijk verwijderen en de overgebleven ondergrond goed laten drogen. Gebruik eventueel een hete lucht pistool om ook dieper gelegen hout te drogen.

In meerdere lagen aanbrengen met kwast, roller of met de bijgevoegde mengfles tot de epoxyhars volledig in het hout is getrokken en op het oppervlak blijft liggen. Scheuren en barsten kunnen tot 12mm. diepte in één keer worden gevuld.

Na droging met Reinigingsthinner eventuele vettige amine blush verwijderen. Om de beschadiging uiteindelijk te repareren kan Wood Rot worden verdikt met West System 407 Low Density Filler Met toevoeging 20-40% 407 vulmiddel ontstaat een makkelijk schuurbare afwerkplamuur. Reparatie is het makkelijkst als de Wood Rot epoxyhars nog in de gelfase zit.

Wood Rot is niet UV bestendig. Indien blootgesteld aan direct zonlicht, de epoxyhars na droging, ontvetten en schuren overlakken met Epifanes Poly-urethane hoogglans blank met UV filter.